



# Planipatch Plus™

Aditivo de alto rendimiento para Planipatch®



Úselo con Planipatch® como nivelador de relieves

## DESCRIPCIÓN

Planipatch Plus es un aditivo de látex acrílico para su uso con Planipatch. Cuando se mezcla Planipatch con Planipatch Plus, el Sistema Planipatch Plus puede usarse como nivelador de relieves o como un compuesto de parchado para rellenar huecos sobre materiales laminados de vinilo, losetas de composición de vinilo (VCT, por sus siglas en inglés) y terrazzo de cemento adecuadamente preparados, antes de la instalación de revestimientos para piso mediante el método de pegado directo.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Adherencia superior
- Puede usarse con Planipatch como nivelador de relieves
- Mejora la flexibilidad

## NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES

Aporte de puntos LEED

Puntos LEED

Crédito MR 5, Materiales regionales\* ..... Hasta de 2 puntos

Crédito IEQ 4.1, Materiales de

baja emisión – Adhesivos y selladores ..... 1 punto

\* El uso de este producto puede ayudar a la certificación de proyectos conforme al estándar LEED (Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente) en las categorías mencionadas arriba. Los puntos se otorgan en base a los aportes de todos los materiales utilizados en el proyecto.

## DÓNDE USARLO

- Mezcle Planipatch con Planipatch Plus y úselo como nivelador de relieves o como compuesto de parchado para rellenar huecos sobre terrazzo de cemento existente debidamente preparado, losetas cerámicas, VCT o material para piso laminado de vinilo no acolchado y completamente adherido en aplicaciones residenciales y residuos de adhesivos asfálticos y para alfombras.
- Como aditivo para Planipatch cuando se coloca sobre la barrera de reducción de humedad Planiseal™ MRB
- Para aplicaciones residenciales en interiores (departamentos para alquiler, condominios, casas)
- Para aplicaciones comerciales en interiores (edificios de oficinas, habitaciones de hoteles y vestíbulos, restaurantes, cafeterías)
- Aplicaciones comerciales de alto tránsito en interiores (lobbys de hotel, centros de convenciones, aeropuertos, centros comerciales, tiendas de alimentos, almacenes)
- Para aplicaciones institucionales en interiores (hospitales, escuelas, universidades, bibliotecas, edificios gubernamentales)

Consulte la sección "Limitaciones" a continuación.



## LIMITACIONES

- No instale sobre sustratos que contengan asbesto.
- No use como superficie de desgaste final.
- Use sólo cuando las temperaturas del sustrato y del ambiente se encuentren entre los 10°C y 38°C (50°F y 100°F).
- Sólo para instalaciones en interiores.
- No aplique sobre losetas autoadhesivas, madera prensada, tabloncillos de madera aglomerada, paneles de aglomerado o tipos similares de sustratos dimensionalmente inestables.
- Si la tasa de emisión de vapor húmedo (MVER, por sus siglas en inglés) supera los 3,63 kg cada 92,9 m<sup>2</sup> (8 lb. cada 1 000 pies<sup>2</sup>) durante 24 horas al realizar la medición con la prueba de cloruro de calcio anhídrido (norma ASTM F1869), no debe utilizar este producto. Adopte las recomendaciones del fabricante del material para piso con respecto a la MVER. Cuando la MVER se encuentra por encima de los 2,27 kg cada 92,9 m<sup>2</sup> (5 lb. cada 1 000 pies<sup>2</sup>) durante 24 horas, se recomienda el uso de *Planipatch Plus* para obtener un rendimiento óptimo.
- No instale este producto cuando la humedad relativa (HR) exceda el 85% al utilizar el método de sondeo en el sitio (conforme a la norma ASTM F2170). Adopte las recomendaciones del fabricante del material para piso con respecto a la HR.
- No lo utilice para rellenar juntas de dilatación y de control existentes.
- Cuando nivele áreas extensas, úselo sólo como una aplicación de capa delgada. Consulte las Fichas técnicas (TDS, por sus siglas en inglés) en [www.mapei.com](http://www.mapei.com) para obtener información sobre el uso de productos autonivelantes.

## SUSTRATOS APROPIADOS

Cuando se mezcla con *Planipatch* sin diluir:

- Residuos de adhesivo asfáltico y para alfombras preparados adecuadamente
- Terrazzo de cemento existente y preparado correctamente
- Losetas de cerámica existentes, preparadas correctamente y completamente adheridas
- Una sola capa de VCT preparadas correctamente y completamente adheridas
- Una sola capa de vinilo laminado con entramado de fieltro preparado correctamente y completamente adherido

Consulte con el Departamento de servicio técnico de MAPEI para obtener las recomendaciones de instalación con respecto a sustratos y condiciones no indicadas en el presente documento.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, secos, sólidos y estables.
- El sustrato debe estar limpio y libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura, agentes de curado, selladores para concreto, capas finales mal adheridas, partículas sueltas, adhesivos epoxi, adhesivos de uretano y cualquier otra sustancia o condición que pueda evitar o reducir la adherencia.
- El concreto debe estar libre de cualquier presión hidrostática y/o humedad excesiva.
- Consulte el documento de MAPEI "Requisitos para la preparación de superficies" para obtener información sobre sistemas de instalación de revestimientos para pisos en [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## MEZCLA

Importante: Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte las Fichas de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener mayor información.

### Proporciones de mezcla para *Planipatch Plus*

Diluido (1 parte de *Planipatch Plus* cada 3 partes de agua)

Tamaño del envase.....	3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Agua a agregar .....	11,4 L (3 galones de EE.UU.)
Cantidad total de líquido preparado.....	15,1 L (4 galones de EE.UU.)
Mezcla con polvo <i>Planipatch</i> .....	Nueve sacos de 4,54 kg (10 lb.) necesitan 15,1 L (4 galones de EE.UU.) de <i>Planipatch Plus</i> líquido diluido

### Sin diluir

Tamaño del envase.....	3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Agua a agregar .....	Ninguna
Cantidad total de líquido preparado.....	3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Mezcla con polvo <i>Planipatch</i> .....	Dos sacos de 4,54 kg (10 lb.) necesitan 3,79 L (1 galón de EE.UU.) de <i>Planipatch Plus</i> líquido

Consulte la TDS de *Planipatch* para obtener instrucciones de aplicación.

**Propiedades de conservación y aplicación** a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa

Duración de la mezcla	40 a 50 minutos
Conservación	2 años cuando se almacena en el envase original a 23°C (73°F) en un área calefaccionada
Color	Blanco lechoso
Protección	Proteja del congelamiento

*Importante: Los tiempos de secado y de trabajo/instalación pueden variar de acuerdo con la temperatura, la humedad, la porosidad del sustrato, el espesor de la aplicación y las condiciones del lugar de trabajo.*

**Presentación**

<b>Código de producto</b>	<b>Tamaño</b>
31291000 (sólo Canadá)	Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
31276000 (sólo Canadá)	Pote: 1,89 L (2 cuartos de galón de EE.UU.)
7050001	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
7050005	Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)

**Cobertura aproximada del producto**

Consulte la TDS de *Planipatch* para obtener las tasas de cobertura aproximadas del producto.

# Planipatch Plus™



## DOCUMENTOS RELACIONADOS

Guía de referencia: Requisitos de preparación de superficie para sistemas de instalación de revestimientos para pisos	RGF0409S*
---	-----------

\* En [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Consulte la Ficha de Seguridad de Materiales (MSDS) de MAPEI para obtener datos específicos relacionados con VOC, higiene y seguridad, y manipulación del producto.

## DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:



**MAPEI Oficinas Centrales en América del Norte**  
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
Teléfono : 1-888-US-MAPEI  
(1-888-876-2734)

**Servicio Técnico**  
1-800-992-6273 (Estados Unidos y Puerto Rico)  
1-800-361-9309 (Canadá)

**Servicio al Cliente**  
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

**Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED™ más actuales del producto, visite [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

**Fecha de edición:** 29 de junio de 2010  
PR4739 PPPD\_F10Svp ©2010 MAPEI Corporation.  
Derechos Reservados. Impreso en EE.UU.